

■サーマルカラーOI(顔料タイプ)変色温度表■

品番	変化前	変色温度	変化後	中間色
OI-130	桃色	130℃	青紫	
OI-140	青緑	140℃	赤紫	
OI-160	青	160℃	黒	
OI-180	橙色	180℃	緑灰色	
OI-200	橙色	200℃	青紫	
OI-220	白	220℃	黒	約180℃:ピンク
OI-250	黄緑	250℃	茶色	
OI-270	橙色	270℃	青紫	
OI-290	橙色	290℃	黒	約170℃:紫
OI-310	灰色	310℃	黒	
OI-330	青緑	330℃	黒	
OI-360	白	360℃	橙色	約290℃:白
OI-410	青	410℃	白	
OI-440	白	440℃	茶色	約210℃:青、約310℃:黒
OI-450	紫	450℃	白	

<注意事項>

※顔料のみの販売となります。

全ての温度帯の製品で受注生産となっております。

温度範囲は130℃～450℃まで対応。

※昇温速度、加熱時間により変色温度が変わります。詳しくはお問い合わせ下さい。

上記表は昇温速度2.5℃/min、恒温加熱5分の場合、となります。

色の変化は固定となります。

表の色はイメージです。